

## RG: 9591 Artikel aus Katalog-Seite 47

Schichten//Besäumen		Ø1	Ø1	Ø1	Ø1	Ø1	Ø1	Ø1
ap: 2,50 x D1   ae: 0,20 x D1		6,00	8,00	10,00	12,00	16,00	20,00	25,00
Werkstoff	vc	fz	fz	fz	fz	fz	fz	fz
Allgemeine Stähle <500 N/mm <sup>2</sup> (<150 HB)	380	0,065	0,075	0,100	0,120	0,150	0,200	0,200
Allgemeine Stähle <700 N/mm <sup>2</sup> (<205 HB)	345	0,065	0,075	0,100	0,120	0,150	0,200	0,200
Allgemeine Stähle <850 N/mm <sup>2</sup> (<25 HRC)	325	0,065	0,075	0,100	0,120	0,150	0,200	0,200
Vergütungsstähle <850 N/mm <sup>2</sup> (<25 HRC)	305	0,065	0,075	0,100	0,120	0,150	0,200	0,200
Vergütungsstähle <1000 N/mm <sup>2</sup> (<32 HRC)	235	0,055	0,065	0,080	0,100	0,130	0,170	0,170
Vergütungsstähle <1400 N/mm <sup>2</sup> (<44 HRC)	155	0,055	0,065	0,080	0,100	0,130	0,170	0,170
gehärtete Stähle 45-55 HRC (1400-2000 N/mm <sup>2</sup> )	55	0,050	0,060	0,070	0,090	0,110	0,130	0,130
gehärtete Stähle 55-60 HRC (>2000 N/mm <sup>2</sup> )								
gehärtete Stähle 60-65 HRC								
Gusseisen <180HB	320	0,065	0,075	0,100	0,120	0,150	0,200	0,200
Temperguss	300	0,065	0,075	0,100	0,120	0,150	0,200	0,200
Gusseisen mit Kugelgraphit	300	0,065	0,075	0,100	0,120	0,150	0,200	0,200
Aluminium langspanend								
Aluminium kurzspanend								
Aluminium Legierungen >8% Si								
Kupfer, Messing, Bronze, Rotguss								
Kunststoff - Thermoplaste								
Kunststoff - Duroplaste								
GFK/CFK(Glas-/Kohlenstofffaser verst. K.)								
Graphit								
Rostfreie Stähle-INOX <700 N/mm <sup>2</sup> (<205 HB)	225	0,055	0,065	0,080	0,100	0,130	0,170	0,170
Rostfreie Stähle-INOX >700 N/mm <sup>2</sup> (>205 HB)	155	0,055	0,065	0,080	0,100	0,130	0,170	0,170
Inconel, Hastelloy, Nimonic, Monel								
Titan								

