

TECHNISCHES DATENBLATT

ZW^{PRO} BC-570 Winterschaum 1K-B2

SCHÄUME

 **ZW^{PRO} BC-570** WINTERSCHAUM 1K-B2

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften / Prüfvorschrift	Daten
Inhalt	750 ml
Klebfreizeit	6-11 min.
Schneidzeit	18±5 min.
Brandklasse	B3
Ausbeute	45±3 L
Raumgewicht	15-18 kg/m ³
Zugfestigkeit	7-10 N/cm ²
Dimensionsstabilität 23°C / 50% r.F.	±10 %
Standfestigkeit im Spalt 5cm Spalt	↑ 100 cm ↔ 4 cm
Lagerhaltbarkeit (bei Temperaturen bis max. 23°C)	9 Monate
mögliche Verarbeitungstemperatur	-10°C bis +30°C
minimale Verarbeitungstemperatur Dose /Umgebung	+5°C / -10°C
Temperaturbeständigkeit ausgehärteter Schaum	-40°C bis +80°C
Treibmittelbasis	HFKW-frei

ANMERKUNG:

Soweit nicht anders angegeben gelten die Angaben bei Standardbedingungen von 23°C und 50% r.F. und nicht gealterten Schaum. Für die Prüfungen Ausbeute und Reaktivität sind mind. 85% r.F. erforderlich (gut vorfeuchten!) Bei gealtertem Schaum sinkt die Ausbeute um bis zu 30%. Hierbei verkürzt sich auch die Klebfrei- und Schneidzeit. Dose vor Gebrauch gut schütteln.

Art.-Nr. Inhalt

73812 750 ml

Die in diesem Merkblatt mitgeteilten Daten entsprechen dem derzeitigen Stand. Der Abnehmer ist von sorgfältigen Eingangsprüfungen im Einzelfall dadurch nicht entbunden. Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betriebsbedingte Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Die in diesem Merkblatt gegebenen Empfehlungen erfordern wegen der durch uns nicht beeinflussbaren Faktoren während der Verarbeitung eigene Prüfungen und Versuche. Unsere Empfehlungen entbinden nicht von der Verpflichtung, eine evtl. Verletzung von Schutzrechten Dritter selbst zu überprüfen und gegebenenfalls zu beseitigen. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für den empfohlenen Einsatzzweck. Durch jede Neuausgabe dieses Merkblattes werden ältere Ausgaben ungültig.